

# Инструкция по применению

## BC-04 Нано-Титановое Покрытие из Жидкого Стекла

Оно особенно хорошо подходит для автомобилей темных цветов, каждодневно эксплуатируемых. Рекомендуется использовать подложку Modesta P-01A для того, чтобы подготовить ЛКП перед нанесением - ее использование придаст поверхности особый эффект «блеск леденца» (см. Инструкцию по применению P-01A).

**1. Предварительно отполируйте поверхность ЛКП**

Не используйте полировальные пасты с маскирующими - заполняющими свойствами, так как они могут отрицательно повлиять на адгезию покрытия с ЛКП. Если такого рода пасты остались на ЛКП, их следует удалить в п.2. Финишное состояние ЛКП всегда должно быть идеальным, без каких-либо круговых царапин и голограмм.

**2. Тщательно очистите поверхность ЛКП**

Используйте высококачественный очиститель ЛКП, помойте машину с использованием активной пены или цитрусового очистителя. Вы можете использовать в этом пункте составы для предварительной мойки типа ролусгаскер или очиститель-антисиликон. Составы, которые оставляют остаток на поверхности ЛКП - не подходят (например, плёнкообразующие или с антистатическим эффектом).

**3. Замаскируйте все пластиковые и резиновые элементы**

Этот продукт может негативно повлиять на внешний вид резиновых уплотнителей и элементов из неокрашенного пластика, если попадет на них. Продукт можно спокойно использовать на прозрачных элементах из поликарбоната (например, автомобильная оптика, фары).

**4. Тщательно обезжирьте поверхность ЛКП**

Рекомендуется использовать спирт без каких-либо добавок (чистый изопропиловый спирт в концентрации 99%+). Этот пункт важен, поскольку продукт может не работать так, как ожидалось, если поверхность не была полностью обезжирена. Специальные салфетки для обезжиривания или очиститель-антисиликон не подойдут.

**5. Нанесите подложку Modesta P-01A**

Смотрите инструкцию по применению P-01A для правильного нанесения состава. Применение подложки упрощает нанесение самого защитного покрытия, и дополнительно улучшает внешний вид ЛКП. Следует всегда использовать P-01A, за исключением особых случаев.

**6. Намочите аппликатор в воде**

Аппликатор должен быть достаточно влажным, но не слишком мокрым, вода не должна стекать с него. Промочите его в чистой воде перед тем, как нанести на него состав. Используйте пластиковую пипетку, чтобы достать состав из бутылки и нанести его на аппликатор. Не допускайте попадания влаги с аппликатора внутрь бутылки.

**7. Нанесите состав подетально**

Наносите состав только по одной детали, перекрестными или круговыми перекрывающимися движениями. Вы должны использовать всю бутылку для одного слоя - используйте состав рационально. Сначала обработайте большие детали, а затем перейдите к меньшим — это лучший способ контролировать, расход состава.

**8. Выждите 2-3 минуты**

Это время рассчитано на комнатную температуру 22°C. Высыхание может быть более быстрым при более высокой температуре и повышенной влажности. Не допускайте полного высыхания состава, иначе вы не сможете убрать излишки.

**9. Протрите чистой влажной микрофиброй**

Микрофибра должна быть достаточно влажной, но не слишком мокрой, вода не должна стекать с неё. Располируйте поверхность ЛКП другой - сухой и чистой микрофибровой салфеткой, пока поверхность не будет гладкой и блестящей. Уделите особое внимание, чтобы убрать все излишки состава влажной микрофиброй, после высыхания состава это будет сделать невозможно.

**10. Высушите с помощью инфракрасной сушки**

Используйте ИК-сушку при температуре 50-60°C в течении 10-15 минут. Процесс инфракрасной сушки следует начать как можно скорее после нанесения состава. Он добавит покрытию дополнительную прочность и долговечность.

**11. Выдержите минимум 24 часа**

Постарайтесь не эксплуатировать автомобиль в течении этого периода, уберегите его от дождя, снега и грязи. После этого протрите ЛКП кузова автомобиля новой сухой микрофибровой салфеткой. Нанесите Modesta M1 SHOT прежде, чем автомобиль начнет эксплуатироваться (см. Инструкцию по применению Modesta M1 SHOT).

# Инструкция по применению

## BC-04 Нано-Титановое Покрытие из Жидкого Стекла

### Дополнительные примечания

Перед нанесением обязательно убедитесь, что поверхность ЛКП хорошо очищена. Не наносить на поверхности, обработанные силиконом, маслами, полимерами, тефлоном, воском и т.п. Протестируйте состав на малозаметном месте перед нанесением. Никогда не наносите в ветреном или пыльном помещении, во время дождя, при прямом попадании солнечных лучей или высокой температуре. Поверхность ЛКП должна иметь умеренную (комнатную) температуру перед нанесением. Избегайте нанесения в слишком холодных условиях. Наносить в хорошо проветриваемом помещении.

Не наносить на свежескрашенные детали. Если вы наносите Modesta на новый или на перекрашенный автомобиль, убедитесь, что ЛКП как следует высохло. В некоторых случаях ЛКП на новых автомобилях может быть все ещё свежим и не до конца кристаллизовавшимся. Если вы не уверены в стадии высыхания ЛКП, то следует выждать 4-8 недель с момента, как авто попало к вам.

После открытия бутылки следует использовать весь объем состава, как можно скорее. Как только вы открыли бутылку, внутри начинается процесс кристаллизации и продукт может испортиться в течении нескольких часов, он застынет как твердый кристалл! Никогда не используйте бутылку, которая была открыта более 48 часов.

Не комбинируйте с другими продуктами, кроме рекомендуемых - возможно формирование опасных веществ. Вы можете серьезно повредить ЛКП!

Защитное покрытие требует до 3 недель для полной кристаллизации и достижения окончательной прочности и стойкости. Рекомендуется использовать экспресс-спрей для регулярного ухода M1 SHOT, чтобы временно защитить слой основного покрытия прежде, чем оно полностью кристаллизуется (см. Инструкцию по применению M1 SHOT).

### Регулярный уход и обслуживание

Для обеспечения максимальной долговечности и оптимальной эффективности покрытия Modesta, необходимо всегда использовать рекомендуемые продукты. Никогда не применяйте жесткую и некачественную химию для мойки автомобиля, только в крайних случаях, когда это необходимо.

Мойте автомобиль, как минимум, один раз в две недели и используйте обслуживающие продукты Modesta после каждой мойки, чтобы поддерживать покрытие в должном состоянии (см. Инструкции по применению каждого продукта).

Используйте экспресс-спрей для регулярного ухода M1 SHOT (см. Инструкцию по применению M1 SHOT) после каждой мойки, чтобы гарантированно продлить длительность гидрофобных и защитных свойств на протяжении всего срока действия самого покрытия.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ - Микрофибры повторно не использовать**

Микрофибры и аппликаторы, используемые при нанесении этого продукта, отвердевают, к моменту кристаллизации состава, и повторно не используются!



#### **ПРИМЕЧАНИЕ - Проверьте бутылку**

Всегда проверяйте состояние бутылки до применения! Содержимое должно быть прозрачным, без частиц внутри!