

Инструкция по применению

BC-05 Передовое Водоотталкивающее Покрытие из Жидкого Стекла

Оно особенно хорошо подходит для эксклюзивных автомобилей, которые могут воспользоваться преимуществами профессионального ухода. Рекомендуется использовать подложку Modesta P-01A для того, чтобы подготовить ЛКП перед нанесением - ее использование придаст поверхности особый эффект «блеск леденца» (см. Инструкцию по применению P-01A).

1. Предварительно отполируйте поверхность ЛКП

Не используйте полировальные пасты с маскирующими - заполняющими свойствами, так как они могут отрицательно повлиять на адгезию покрытия с ЛКП. Если такого рода пасты остались на ЛКП, их следует удалить в п.2. Финишное состояние ЛКП всегда должно быть идеальным, без каких-либо круговых царапин и голограмм.

2. Тщательно очистите поверхность ЛКП

Используйте высококачественный очиститель ЛКП, помойте машину с использованием активной пены или цитрусового очистителя. Вы можете использовать в этом пункте составы для предварительной мойки типа polyscrubber или очиститель-антисиликон. Составы, которые оставляют остаток на поверхности ЛКП - не подходят (например, плёнкообразующие или с антistатическим эффектом).

3. Замаскируйте все пластиковые и резиновые элементы

Этот продукт может негативно повлиять на внешний вид резиновых уплотнителей и элементов из неокрашенного пластика, если попадет на них. Продукт можно спокойно использовать на прозрачных элементах из поликарбоната (например, автомобильная оптика, фары).

4. Тщательно обезжирьте поверхность ЛКП

Рекомендуется использовать спирт без каких-либо добавок (чистый изопропиловый спирт в концентрации 99%). Этот пункт важен, поскольку продукт может не работать так, как ожидалось, если поверхность не была полностью обезжирена. Специальные салфетки для обезжиривания или очиститель-антисиликон не подойдут.

5. Нанесите подложку Modesta P-01A

Смотрите инструкцию по применению P-01A для правильного нанесения состава. Применение подложки упрощает нанесение самого защитного покрытия, и дополнительно улучшает внешний вид ЛКП. Следует всегда использовать P-01A, за исключением особых случаев.

6. Нанесите состав подетально

Наносите состав только по одной детали, перекрестными или круговыми перекрывающими движениями. Вы должны использовать всю бутылку для одного слоя - используйте состав рационально. Сначала обработайте большие детали, а затем перейдите к меньшим — это лучший способ контролировать, расход состава.

7. Выждите 2-3 минуты

Это время рассчитано на комнатную температуру 22°C. Высыхание может быть более быстрым при более высокой температуре и повышенной влажности. Не допускайте полного высыхания состава, иначе вы не сможете убрать излишки.

8. Протрите чистой микрофиброй

Располируйте поверхность ЛКП чистой и сухой микрофиброй салфеткой, пока поверхность не будет гладкой и блестящей. Уделите особое внимание, чтобы убрать все излишки состава, после высыхания состава это будет сделать невозможно.

9. Высушите с помощью инфракрасной сушки

Используйте ИК-сушку при температуре 50-60°C в течении 10-15 минут. Процесс инфракрасной сушки следует начать как можно скорее после нанесения состава. Он добавит покрытию дополнительную прочность и долговечность.

10. Выдержите минимум 24 часа

Постарайтесь не эксплуатировать автомобиль в течении этого периода, уберегите его от дождя, снега и грязи. После этого протрите ЛКП кузова автомобиля новой сухой микрофиброй салфеткой. Нанесите Modesta M1 SHOT прежде, чем автомобиль начнет эксплуатироваться (см. Инструкцию по применению Modesta M1 SHOT).

Инструкция по применению

BC-05 Передовое Водоотталкивающее Покрытие из Жидкого Стекла

Дополнительные примечания

Перед нанесением обязательно убедитесь, что поверхность ЛКП хорошо очищена. Не наносить на поверхности, обработанные силиконом, маслами, полимерами, тефлоном, воском и т.п. Протестируйте состав на малозаметном месте перед нанесением. Никогда не наносите в ветреном или пыльном помещении, во время дождя, при прямом попадании солнечных лучей или высокой температуре. Поверхность ЛКП должна иметь умеренную (комнатную) температуру перед нанесением. Избегайте нанесения в слишком холодных условиях. Наносить в хорошо проветриваемом помещении.

Не наносить на свежеокрашенные детали. Если вы наносите Modesta на новый или на перекрашенный автомобиль, убедитесь, что ЛКП как следует высохло. В некоторых случаях ЛКП на новых автомобилях может быть все ещё свежим и не до конца кристаллизовавшимся. Если вы не уверены в стадии высыхания ЛКП, то следует выждать 4-8 недель с момента, как авто попало к вам.

После открытия бутылки следует использовать весь объем состава, как можно скорее. Как только вы открыли бутылку, внутри начинается процесс кристаллизации и продукт может испортиться в течении нескольких часов, он застынет как твердый кристалл! Никогда не используйте бутылку, которая была открыта более 48 часов.

Не комбинируйте с другими продуктами, кроме рекомендуемых - возможно формирование опасных веществ. Вы можете серьезно повредить ЛКП!

Защитное покрытие требует до 3 недель для полной кристаллизации и достижения окончательной прочности и стойкости. Рекомендуется использовать экспресс-спрей для регулярного ухода M1 SHOT, чтобы временно защитить слой основного покрытия прежде, чем оно полностью кристаллизуется (см. Инструкцию по применению M1 SHOT).

Регулярный уход и обслуживание

Для обеспечения максимальной долговечности и оптимальной эффективности покрытия Modesta, необходимо всегда использовать рекомендуемые продукты. Никогда не применяйте жесткую и некачественную химию для мойки автомобиля, только в крайних случаях, когда это необходимо.

Мойте автомобиль, как минимум, один раз в две недели и используйте обслуживающие продукты Modesta после каждой мойки, чтобы поддерживать покрытие в должном состоянии (см. Инструкции по применению каждого продукта).

Используйте экспресс-спрей для регулярного ухода M1 SHOT (см. Инструкцию по применению M1 SHOT) после каждой мойки, чтобы гарантированно продлить длительность гидрофобных и защитных свойств на протяжении всего срока действия самого покрытия.



ПРИМЕЧАНИЕ - Микрофибры повторно не использовать

Микрофибры и аппликаторы, используемые при нанесении этого продукта, отвердевают, к моменту кристаллизации состава, и повторно не используются!



ПРИМЕЧАНИЕ - Проверьте бутылку

Всегда проверяйте состояние бутылки до применения! Содержимое должно быть прозрачным, без частиц внутри! Небольшой мутный осадок на дне бутылки не означает, что продукт испорчен. Это осадок оксидов металла. Если вы заметили его, хорошо взболтайте бутылку перед применением.