

# Инструкция по применению

## M2BLAST Обслуживающий Спрей для Регулярного Ухода

Используется в качестве поддерживающего и обслуживающего средства для регулярного ухода за защитными покрытиями Modesta. Может так же использоваться, как самостоятельный защитный силант.

- 1. Помойте автомобиль** Тщательно помойте автомобиль, чтобы убрать всю грязь и другие сложные загрязнения. Используйте Спрей-Кондиционер Modesta M4SMOKE на последней фазе мойки.
- 2. Нанесите M2BLAST на микрофибру** Дважды распылите M2BLAST на чистую микрофибровую салфетку хорошего качества и равномерно распределите по влажной поверхности ЛКП. Никогда не распыляйте прямо на поверхность ЛКП! Не используйте слишком много продукта!
- 3. Протрите чистой микрофиброй** Протрите поверхность ЛКП чистой и сухой микрофибровой салфеткой, пока поверхность не будет гладкой и блестящей.

## Дополнительные примечания

Перед нанесением обязательно убедитесь, что поверхность ЛКП хорошо очищена. Не наносить на загрязненные поверхности. Протестируйте состав на малозаметном месте перед нанесением. Никогда не наносите в ветреном или пыльном помещении, во время дождя, при прямом попадании солнечных лучей или высокой температуре. Поверхность ЛКП должна иметь умеренную (комнатную) температуру перед нанесением. Избегайте нанесения в слишком холодных или жарких условиях. Наносить в хорошо проветриваемом помещении.

Не наносить на свежескрашенные детали. Если вы наносите Modesta на новый или на перекрашенный автомобиль, убедитесь, что ЛКП как следует высохло. В некоторых случаях ЛКП на новых автомобилях может быть все ещё свежим и не до конца кристаллизовавшимся. Если вы не уверены в стадии высыхания ЛКП, то следует выждать 4-8 недель с момента, как авто попало к вам.

Не комбинируйте с другими продуктами, кроме рекомендуемых.

Наносите только на окрашенные поверхности ЛКП - никогда не наносите на стекла, элементы из неокрашенного пластика, резиновые уплотнители или шины.

## Часто Задаваемые Вопросы

### 1. Как часто следует наносить M2BLAST на автомобиль, обработанный защитным покрытием Modesta?

После каждой мойки. Регулярно эксплуатируемый автомобиль рекомендуется мыть, как минимум, один раз в две недели. Если же автомобиль не эксплуатируется, а стоит в гараже, то в любом случае, раз в полгода рекомендуется обслуживающая мойка.

### 2. Что, если я не помыл машину перед нанесением, т.к. она была все еще чистой (автомобиль не ездил)?

Если автомобиль немного пыльный, но не грязный, вы можете нанести M2BLAST на сухую поверхность ЛКП. Нанесение состава на влажную поверхность ЛКП не является строго обязательным.

### 3. Можно ли использовать аппликатор для нанесения M2BLAST вместо микрофибры?

Нет, он не совсем корректный. Поскольку такой способ нанесения оставил бы слишком много состава на поверхности ЛКП. Два распыления состава на микрофибровую салфетку – это достаточное количество состава для нанесения на одну деталь. Слишком большое количество M2BLAST может закупорить микроскопическую структуру защитного покрытия и отрицательно повлиять на его водоотталкивающие свойства.